

IZJAVA O LASTNOSTIH
DECLARATION OF PERFORMANCE

Št. ZSE 33 - 17

1. *Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:*

Go term GT 39/2

2. *Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drugi element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):*

ZSE 33 - 17

3. *Predvidena uporaba:*

Opečni zidak, tipa P

namenjen kvalitetnejši izdelavi zidnih zvez med skladi pri zidanju zidov širine 39cm.

(»P« - element se uporablja za zaščitene zidove)

4. *Ime in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):*

Goriške opekarne, d.d.

Merljaki 7,

SI 5292 Renče

6. *Sistem ali sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvod, kot je določeno v prilogi V.*

Sistem ocenjevanja 2+




7. *Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:*

SIST EN 771-1:2011 +A1:2015

Je Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, priglašen organ št. 1404. v okviru sistema 2+, izvedel začetni pregled kontrole proizvodnje, izvaja stalni nadzor, ovrednotenje in ocenjevanje kontrole proizvodnje ter je izdal Certifikat kontrole proizvodnje

št. 1404 – CPR - 2256

9. Tabela navedenih lastnosti:
Glede na harmoniziran standard SIST EN 771-1:2011+A1:2015

Bistvene značilnosti			Lastnosti, SIST EN 771-1:2011+A1:2015		
Lastnost	Metoda	Enota	Deklarirane vrednosti	Dimenzijska odstopanja	
				T1	R1
Dimenzije	SIST EN 772-1	[mm]	120	± 4,4	6,6
			390	± 7,9	11,8
			190	± 5,5	8,2
Oblika in Konfiguracija	Kot prikazuje slika		Oblika in značilnosti: Tip »b«	Konfiguracija 	
	EN 1996-1-1:2006	Skupina		2	-
Tlačne trdnosti	EN 772-1	Kategorija	Kategorija 1	-	-
		[N/mm ²]	≥ 15		Smer obremenitve
Tlačne trdnosti F _{bk}	EN 772-1	[N/mm ²]	≥ 4		Smer obremenitve
Stabilnost dimenzij		[mm]	NPD		
Strižna trdnost	EN 998-2, Dodatek C	[N/mm ²]	≥ 0,15	-	-
Vsebnost topnih soli	EN 772-5	Razred	SO		
Požarna odpornost	EN 1363-1	[REI]	≥ 180*	Ometan zid debeline 43 cm	
Odziv na ogenj	EN 13501-1	Razred	A1		
Vpijanje vode X̄ vrednost	EN 772-3	[% ž.t.]	12	-	-
Difuzijski koeficient vodne pare	EN 1745 Dodatek A	[μ]	5/10	-	-
Zvočna izolirnost RW (ometan zid 43cm)	EN ISO 717-1	[dB]	57*	-	-
Bruto gostota	EN 772-13	[Kg/m ³]	970	Odstopanje	
				Razred	D1
Ekvivalentna toplotna prevodnost	EN 1745	[W/mK]	0,22	-	-
Trajnost, Zmrzljinska odpornost		Razred	FO	Naj ne bo izpostavljen	
Nevarne snovi			Ne vsebuje	-	-

(*) = izračunana ali ocenjena vrednost na podlagi omenjenega standarda, primerljivih meritev, konfiguracije, gostote in debeline zidu.

10. Lastnost proizvoda, navedenega v točki 1. in 2. so v skladu z navedenimi lastnosti iz točke 9 in uredbe (EU) 305/2011.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Goriške opekarne,
Merljaki 7, 5292 Renče,
SI - Slovenija



Odgovorna oseba

Jožef Stibilj, univ. dipl.ing.

Renče, 10. 06. 2017